



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

ÜRÜN SPESİFİKASYONU
SPINDLE SLACK WAX (*) 1410

Property	Test Unit	Guarantee	Limit	Test Method	
				ASTM	IP
Yoğunluk (15 °C'ta)	Kg/m ³	779,3-834,4		D 1298 D 4052	
Renk, (% 10 Seyreltik)	ASTM	0,5	En çok	D 1500	
Parlama Noktası	°C	160	En az	D 92	
Erime Noktası	°C	40	En az	D 127	
Yağ İçeriği	% ağırlık	20	En çok	D 721	
Viskozite (100 °C'ta)	cSt	2,0-4,8		D 445	
Kükürt	% ağırlık	0,3	En çok		336
Karbon Kalıntısı	% ağırlık	0,1	En çok	D 4530	

(*)Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.