

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ ASTM IP
Yoğunluk (15 °C'ta)	Kg/m3	948,0-1013,7		D 1298 D 4052
Renk, (% 10 Seyreltik)	ASTM	8,0	En çok	D 1500
Parlama Noktası	°C	200	En az	D 92
Akma Noktası	°C	40	En çok	D 97 D 5950
Kükürt	% ağırlık	raporlanır		336
Viskozite (100 °C'ta)	cSt	16,0-44,0		D 445
Anilin Noktası	°C	70	En çok	D 611
Su	% ağırlık	0,1	En çok	D 95

(*)Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.