

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ ASTM	IP
Yoğunluk (15 °C'ta)	Kg/m <sup>3</sup>	801,3-849,4		D 1298 D 4052	
Renk, (% 10 Seyreltik)	ASTM	1,0	En çok	D 1500	
Parlama Noktası	°C	200	En az	D 92	
Erime Noktası	°C	45	En az	D 127	
Yağ İçeriği	% ağırlık	17	En çok	D 721	
Viskozite ( 100 °C'ta)	cSt	2,5-4,5		D 445	
Kükürt	% ağırlık	0,5	En çok		336
Karbon Kalıntısı	% ağırlık	0,1	En çok	D 4530	

Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.